

## Resichem 513 AREN

- 厚浆型，无溶剂，环氧酚醛涂层
- 含硬质陶瓷颗粒
- 极佳的抗化学泥浆磨损

### 固化时间

在20°C (68°F)下产品的固化时间如下：

使用寿命	45 分钟
最短再次涂覆	8 小时
最大再次涂覆	24 小时
可水/ 海水浸泡	4 天
化学品浸泡	7 天

### 颜色

基料部分 - 深灰色或红色  
固化剂部分 - 琥珀色

### 再次涂覆时长-

最短 - 产品可在触干后立即进行再次涂覆在20°C下约为8小时。  
最长 - 最长再次涂覆时间不应超出24小时。

### 覆盖率

混合后的产品将有以下覆盖率 -

4升产品 -	500 微米下为 8m²
	85ft² at 20mil
16升产品-	500微米下为 32m²
	343ft² at 20mil

### 主要应用

内部 & 外部罐体表面  
防化学品泄露围堰  
钢结构  
管线  
溶液处理设备  
污水池

### 技术参数及特征

混合比	重量比	5 : 1
	体积比	3.5 : 1
密度	基料:	1.55
	固化剂	1.05
	混合后	1.33

### 表面处理

#### 金属基材 - 机械打磨

1. 所有表面油污及油脂污染必须使用丙酮等清洗剂去除。
2. 使用手持式打磨机处理至 **ISO 8501/4 Standard ST3 (SSPC SP3 ST3)**标准。
3. 使用丙酮等清洗剂去除污染。
4. 处理后的基材必须在氧化前进行涂装。

#### 金属基材 - 喷砂处理

1. 所有表面油污及油脂污染必须使用丙酮等清洗剂去除。
2. 喷砂处理至 **ISO 8501/4 标准 SA2.5 (SSPC SP10/ NACE 2)**, 及至少 75微米表面粗糙度。
3. 使用丙酮等相似溶剂清除污染。
4. 处理后的基材必须在氧化前进行涂装。

**请注意:** 如表面受盐分污染, 需使用高压水进行反复冲洗, 并在检验盐分浓度达标后, 进行金属表面处理。

#### 旧混凝土

1. 如表面存在污染, 应使用高压水进行反复冲洗。
2. 待表面干燥后, 进行适当喷砂或刮刺处理并注意勿损伤骨料。
3. 清除表面灰尘及废渣后, 涂覆Resichem 503 SPEP底胶 (低发射率环氧底胶)。

#### 新建混凝土

1. 新建混凝土需空置21天, 并在清除表面松散物质后进行涂装。
2. 涂装前应检查混凝土水份含量 (8% 水分含量或更低)。
3. 适当刮刺表面, 并注意勿损伤骨料。
4. 清除所有表面废渣机灰尘后, 涂覆Resichem 503 SPEP混凝土底胶 (低发射率环氧底胶)。

### 混合及涂装

#### 步骤 1

配备产品基料、固化剂、1把调料刀、1个低速电钻、1个搅拌器。



#### 步骤 2

将固化剂罐中产品倒入基料罐中。



#### 步骤 3

搅拌时确保罐壁材料得到充分混合, 混合至材料无颜色差异, 质地统一时结束。



#### 步骤 4

使用真空分喷涂机按500微米膜厚涂装于经正确处理后的基材表面。

喷涂要求:

最小泵比 60:1  
喷管恒温伴热至 30-35°C。  
喷涂压力至少达到 3600 psi  
喷嘴尺寸 19-23 Thou



第1层结束后, 在20°C下空置约8小时后, 进行第2层涂装。