

RESICHEM 574 快干堵漏水泥 – 高分子，快固化堵漏水泥

Resichem 574 快干堵漏水泥 产品为快固型、单组分高分子产品，具有极佳的粘接性能。快固化堵漏泥用于混凝土表面裂缝，接缝及孔洞的压力渗透堵漏。

- 耐10公斤静水压头
- 用于混凝土基材的堵漏施工
- 快速固化

主要应用

适用于无法停机的设备及工艺容器，以及在使用Resichem 572混凝土修补剂及Resichem 573 快干混凝土修补剂前的堵漏施工。

表面处理

1. 机械打磨处理，确保清除损坏及变质的混凝土及砖石结构。
2. 接缝及裂纹应按20mm深度及宽度，打磨下切至方形或燕尾型切口。
3. 清除所有表面污染物，灰尘，表面剥离及其他污染物。
4. 用清水彻底浸泡基材，完全饱和后清除表面的水。

混合比

1. Resichem 574 快速堵漏泥应在干净的调料桶中手工混合。
2. 单次产品调配不超过 0.5kg。
3. 加入100ml清洁水至调料桶，然后加入0.5kg Resichem 574 快速堵漏泥。
4. 佩戴手套后，手工混合。将产品加入水中，混合至无颜色差异。

施工

1. 佩戴手套后将产品按压至球形，按压至产品轻微硬化。
2. 确保在材料的操作时限内，被施用在基材上。
3. 按压1-2 分钟。
4. 泄露区域施用材料后，保持该区域湿润15 分钟。

固化时间

在20°C (68°F)下涂覆的产品有以下固化时间，时间随温度成反比:

| | |
|--------|--------|
| 操作时限 | 2-3 分钟 |
| 最短再次涂覆 | 30 分钟 |

包装尺寸

产品有以下包装尺寸- 8公斤包装 (17.6lb)

颜色

深灰色

再次涂覆时长

最短 - 在20°C (68°F)下，约为30分钟。

最长 - 无限制

储存时限

在(15-30°C/ 60-86°F)下，未开封，干燥环境下

2年

Other Technical Documents

Safety Data Sheet - single component material

Health and Safety

Please ensure good practice is observed at all times. Protective gloves, goggles & a disposable coverall must be worn during the mixing and application of this product. Before mixing and applying the material ensure you have read the fully detailed Safety Data Sheet.

Legal Notice:

The data contained within this Technical Data Sheet is furnished for information only and is believed to be reliable at the time of issue. We cannot assume responsibility for results obtained by others over whose methods we have no control. It is the responsibility of the customer to determine if the product is suitable for use. Resimac accepts no liability arising out of the use of this information or the product described herein.