

## 储罐导流槽

## 501 CRSG 抗化学腐蚀涂层

### 工况:

防漏导流槽与多种溢出化学品接触，需进行涂层处理。

### 工况:

使用快固型 570混凝土修补剂。

然后涂覆503SPEP底胶。

涂覆2层501CRSG抗化学腐蚀涂层。

### 施工细节:

首先使用清洁剂清除所有表面油污及污染后。再对表面进行高压水冲洗，并放置干燥后。

表面使用角磨机打磨处理。受损的混凝土表面使用570混凝土修补剂填充并修复。

按150微米膜厚刷涂或辊涂503SPEP底胶。

按250微米湿膜厚度对底角，边缘等区域进行预涂覆。然后在整体表面按250微米湿膜厚度刷涂共2层的501CRSG 抗化学腐蚀涂层。

