

## 高分子树脂 & 水泥 测试及产品特征

	572	573	574
<b>粘稠度</b>	粉末	粉末	粉末
<b>包装尺寸</b>	25kg	25kg	8kg
<b>加水量</b>	刷涂- 4.25升 堆建施工- 2.5升	N/A 堆建施工- 3.5ltr	膏状- 500gm 粉末/ 150ml water
<b>操作时限 (20°C)</b>	30 分钟	10 分钟	2-3 分钟
<b>触干 (20°C)</b>	6 小时	4 小时	5 分钟
<b>最短再次涂覆 (20°C)</b>	48 小时	24 小时	30 分钟
<b>最长再次涂覆 (20°C)</b>	5 天	3 天	无限制
<b>涂膜厚度</b>	刷涂 2-3mm 堆建施工 6mm	5-10mm	50mm
<b>一包混合后产品覆盖率</b>	Brush– 5.26m <sup>2</sup> at 3mm Render– 2.5m <sup>2</sup> at 6mm	1.33m <sup>2</sup> at 10mm	0.85m <sup>2</sup> at 50mm
<b>抗压强度</b> 按BS4551标准	13 MPa 1 天 45 MPa 28 天	14 MPa 1 小时 20 MPa 2 小时 30 MPa 4 小时 40 MPa 1 天 50 MPa 7 天 60 MPa 28 天	4 MPa 1 小时 5 MPa 2 小时 8 MPa 4 小时 11 MPa 1 天 19.5 MPa 7 天 26 MPa 28 天
<b>抗扰强度</b> 按 BS4551 标准	10.5MPa 28 天	10.5MPa 28 天	10.5MPa 28 天
<b>耐静态负压</b>	10 公斤	10 公斤	10 公斤